

W-Pステイン(木材保護塗料)

## ガードラックアクア

Guardlac Aqua

日本建築学会材料規格  
JASS 18 M-307 木材保護塗料に適合

防虫 防腐 防カビ

屋内・屋外  
木部用環境対応型  
水系塗料

標準塗装仕様：1回塗り

リフォーム塗装に最適



〔荷姿：3.5kg・14kg〕

## 塗替えに使う木材保護塗料。何を選びますか?!

お気に入りのウッドデッキや木柵などを長持ちさせるための塗替えー

塗る前に大切なことがあるのをご存知でしょうか。

塗替えにおいては、塗装そのものと同じくらいに

その塗装前の「下地処理」が大切です。

つまり、事前の“汚れ落とし”のことです。

これが不十分では、せっかく塗り替えてもキレイにならないことがあります。

しかし、研磨や水洗い、さらには漂白などをして“取りきれない汚れ”があります。

ガードラックアクアなら取りきれない汚れを“キレイに隠して”くれます。

アクアは下地処理作業もサポートしてくれる木材保護塗料です。

また、気象条件の厳しいところや歩行面には「ガードラックPlus」を

混ぜることでさらに持続力、耐久力のある塗膜へ大幅にアップします。

## ●ガードラックアクアの特長

- ・低VOC・低臭・安全性の高い、キレイな隠ぺい仕上げの水系木材保護塗料!
- ・耐候性に優れ、撥水力を発揮します。また、防藻効果もあります(100g/m<sup>2</sup>以上の塗布量をお願いします)。
- ・キレイな隠ぺい性で、高いリフォーム塗装適性を持っています。
- ・防虫(対シロアリetc)・防腐・防カビ成分を**マイクロカプセル化**することで長期間、安全に薬剤効果が持続!

## ●古びた木材にアクアを塗ると・・・?



## ●塗装工程例

《屋外木部 新規塗装の場合》

工程	塗料	乾燥目安(20℃)	塗布量目安	備考
素地調整	P150サンドペーパーにて研磨			
1回塗り	アクア各色	一晚養生	100g/m <sup>2</sup>	刷毛塗り

《屋外木部 リフォーム塗装の場合》

工程	塗料	乾燥目安(20℃)	塗布量目安	備考
下地処理	高圧洗浄・漂白・P150サンドペーパーにて研磨			
1回塗り	アクア各色	一晚養生	100g/m <sup>2</sup>	刷毛塗り

塗布量は素材の吸込み具合により大きく変わります。/素材の隅みがヒドイ場合、塗布量が極端に多くなる場合があります。/リフォームの場合、素材状態により洗浄・漂白・研磨などを組合せて効果的に下地処理を行ってください。/乾燥時間は塗装条件により変わりますので、目安として下さい。/仕上がりが感などの目的によって、2回以上の塗り重ねも可能です。/2回以上塗り重ねる場合は、ハジキ現象がでる可能性があるため、3日以内に塗り重ねてください。

## ●用途

・屋内外木部全般:

破風・羽目板・下見板・板塀・ウッドデッキ・軒天井・門扉・窓枠・玄関柱・木橋・あずま屋・公園遊具・木造モニュメント・ログハウス etc.

## ●環境性能 他



F☆☆☆☆について：屋内使用において建築基準法における告示対象外で規制を受けない建材に相当するので、屋内外とも塗装面積の制限を受けません。また、ホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆相当であるとの外部機関テストの結果を得ています。

カラーバリエーションについて：木材に似合う実用性の高いカラーを中心に16色のバリエーションをご用意しています。また、それぞれの色を混ぜ合わせることで、オリジナルカラーをお楽しみいただけます。