

W-PSTEIN(木材保護塗料)

ガードラックラテックス

Guardlac Latex

日本建築学会材料規格
JASS 18 M-307 木材保護塗料に適合

防虫 防腐 防カビ

屋内・屋外
木部用

環境対応型
水系塗料

標準塗装仕様：2回塗り

鮮明な発色/浸透タイプ



【荷姿：3.5kg・14kg】

美しさを強調する木材保護着色塗料を選ぶ！

建物の材料に木材を選ぶ！

デッキ・フェンス・扉・ログハウス・・・

そのときあなたは、何か特別な感情が湧いてきませんか？
木材という自然の恩恵を楽しめる喜びだけでなく、
デリケートな木材を“大切にしたい”という気持ちが湧いてきませんか？

そして、環境にできるだけ負荷をかけずに、
木材を長く美しく守りたい！と思ったら、水系木材保護塗料を選んで下さい。

ガードラックラテックスは
浸透性のある鮮明な発色で木材の美しさを強調し、
マイクロカプセルに内包された防虫・防腐・防カビの薬効成分が
木材を外敵から守ります。

●ガードラックラテックスの特長

- ・低VOC・低臭・安全性の高い、浸透タイプの水系木材保護塗料！
- ・木目を活かした鮮明な発色の艶消し仕上げ
- ・刷毛ムラ塗継ぎムラになり難く溶剤系なみの作業性
- ・耐候性に優れています。
- ・防虫(対シロアリetc)・防腐・防カビ成分をマイクロカプセル化することで長期間、安全に薬剤効果が持続！

●塗装工程例

《屋外木部 新規塗装の場合》

工程	塗料	乾燥目安(20℃)	塗布量目安	備考
素地調整		P150サンドペーパーにて研磨		
1回塗り	ラテックス各色	2時間以上	50g/m ²	刷毛塗り
2回塗り	1回目と同色	一晩養生	50g/m ²	刷毛塗り

塗布量は素材の吸込み具合により大きく変わります。／素材の傷みがヒドイ場合、塗布量が極端に多くなる場合があります。／リフォームの場合、素材状態により洗浄・漂白・研磨などを組合せて効果的に下地処理を行って下さい。／乾燥時間は塗装条件により変わりますので、目安として下さい。

●環境性能 他



F☆☆☆☆については：屋内使用において建築基準法における告示対象外で規制を受けない建材に相当するので、屋内外とも塗装面積の制限を受けません。また、ホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆同等品であるとの外部機関テストの結果を得ています。

カラーバリエーションについて：木材に似合う実用性の高いカラーを中心に17色のバリエーションをご用意しています。また、それぞれの色を混ぜ合わせる事ができるので、オリジナルカラーをお楽しみいただけます。

●用途

- ・屋内外木部全般：
 - 破風・羽目板・下見板・板塀・ウッドデッキ・軒天井・門扉・窓枠・玄関柱・木橋・あずま屋・公園遊具・木造モニュメント・ログハウス etc.
 - 屋内塗装で、床や造作物および人の手足や衣服がよく触れる箇所では色の付着が考えられます。水系クリヤー塗料の上塗りをおすすめします。

●COLOR GUIDE

- ・屋内外の木質部位の色彩計画に必携の参考書。
- ・ガードラックラテックスの標準色をミキシングした実用性のあるカラー提案を、A4サイズ4ページに62枚の色票(55×22mm)を貼付。



問合せ先：弊社各事業所まで
¥6,000(税別)