

# オスモカラー ウッドワックス



環境にやさしい  
自然の植物油ベースです



浸透性塗料なので  
木の呼吸を妨げません



水、お茶、赤ワインなど  
シミにならずふき取れます



#3111 ホワイトスプリース



#3122 アンチックパイン



#3123 パイン



#3136 バーチ



#3137 チェリー



#3138 マホガニー



#3118 グラナイトグレー



#3119 シルクグレー



#3161 エボニー



#3163 ウォルナット



#3164 オーク



#3166 チーク



#3191 アンチックファー



#3101 ノーマルクリアー



#1101 エキストラクリアー



無塗装

暮らしの理想をドイツから  
OSMO&EDEL

オスモ&エーデル株式会社

本社：〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川748-6

TEL.(0794)72-2001 FAX.(0794)72-2000

東京支社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-2 ホウライビル11F

TEL.(03)6279-4971 FAX.(03)6279-4970

名古屋支社：〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目20-9 三晃社ビル4F

TEL.(052)253-9221 FAX.(052)253-9226

東北営業所：〒980-6002 仙台市青葉区中央4-6-1 SS30 2F

TEL.(022)797-3951 FAX.(022)797-3950

九州営業所：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-28-3 三州博多駅前ビル2F

TEL.(092)409-0131 FAX.(092)409-0130

※ 予告なく仕様や価格を変更することがあります。 ※ 実物は本社、東京支社及び各営業所のショールームでご覧いただけます。



カルナバ  
ワックス

カンテリラ  
ワックス

ひまわり油

大豆油

アザミ油

自然塗料オスモカラー

<https://osmo-edel.jp>



オスモカラーウッドワックスは内装用木材保護塗料です。  
たった1回塗るだけで木目や木味を生かした  
透明または半透明カラー3分つや有の美しい仕上がりが得られます。

### 自然塗料、浸透型

オスモカラーウッドワックスは再生可能な自然の植物油（ひまわり油、大豆油、アザミ油）と植物ワックスがベースの自然塗料です。オスモカラーウッドワックスに使われている高度な技術で繰り返し精製された植物油は、木部に深く浸透し木の呼吸を妨げません。木が呼吸できる塗装であるとともに、木が乾ききってしまうことを防ぎ、木部をいつまでも美しい健康な状態に保ちます。塗装することによって木のあばれも軽減されます。

### 安全、安心、高品質

オスモカラーウッドワックスの塗面は人体動植物に無害で、ドイツ工業規格 53160（唾液と汗に対する堅牢性試験）、ヨーロッパ規格 71-3（0歳児の玩具安全基準）に合格、日本の食品衛生試験にも適合しています。オスモカラーウッドワックスは安全で環境にやさしい高品質な製品である証として ISO9001、ISO14001 を継続取得しています。オスモカラーウッドワックスは防腐剤や保存剤を一切含んでおりません。

### 優れた経済性、性能

オスモカラーウッドワックスは主剤を多く含み、少量で広い面積を塗装することができます。1回塗りで仕上がります。オスモカラーウッドワックスは塗装のめくれ、剥がれ、割れ、ふくれが起こりません。オスモカラーウッドワックスは優れた撥水性、防汚性がありワイン、ビール、コーラ、コーヒー、ジュース、牛乳、水をこぼしても玉になって弾きシミになりません。万が一の汚れも簡単に落とすことができます。

### 用途

屋内木部用：壁、天井、柱、ドア、ドア枠、家具、建具など

### 缶サイズ

0.75リットル缶（約15㎡ 量9枚程度）  
2.5リットル缶（約50㎡ 量30枚程度）

### 保存期間

一度開けた缶は密閉した状態で2年間保存できます。湿度の低い場所で保管してください。氷点下の温度でワックス分が固化した場合は湯せんするか、常温で24～36時間で元にもどります。

### 塗装回数

1回塗り（耐摩耗が要求される家具や建具は2回塗り、オスモカラー#3101ノーマルクリアーを上塗りしてください。）

### 塗装面積

プレーナー仕上げ面の場合、1リットルで約20㎡塗装できます。

### 塗装前処理

塗装前の表面は紙やすりで木地調整を行い、ホコリを取り除き含水率が20%以下であることを確認してください。造膜型の塗料が塗られている場合は、紙やすりで塗膜を完全に除去する必要があります。湿気が多い場所には、防カビのためにオスモカラー#4006ウッドプロテクターを下塗りしてください。

### 塗装方法

刷毛塗り。オスモカラーウッドワックスはよくかき混ぜるだけでそのままお使いいただけます。シンナーなどで希釈しないでご使用ください。木目に沿って腰の固い刷毛で刷り込むように塗布します（オスモブラシ、オスモ筋違い刷毛、オスモコテバケ推奨）。色を濃く仕上げたいときは12時間以上乾燥させてから同色を上塗りしてください。

### 乾燥時間

約12時間で乾きます。  
換気をよくして乾燥を促してください。

### 道具の洗浄

刷毛の洗浄はオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください。

### 塗面のお手入れ

経年し塗装が乾いた感じになったり、撥水性が薄れたりすれば同じ色を重ね塗りするか、オスモカラー#3101ノーマルクリアーを上塗りしてください。  
以前塗装されたオスモカラーを除去する必要はありません。

### 成分

自然の植物油（ひまわり油、大豆油、アザミ油）と植物ワックス（カルナバワックス、カンデリラワックス）、顔料、ヨーロッパ薬局方安全基準適合の脱芳香族化したホワイトスピリット

### 技術データ

比重：0.90～0.96 g/cm<sup>3</sup>

臭気：低臭

### 塗装仕様

工程	塗料名	標準塗布量	乾燥時間(20℃)
素地調整	汚れ、付着物除去	木部を傷つけないように除去し、油類は溶剤等で拭き取る、紙やすり#240（フローリングは#180）で木地研磨する	
塗装工程	1回目塗り	オスモカラーウッドワックス	50ml/㎡ 12時間

- 耐摩耗が要求される室内家具はオスモカラー#3101ノーマルクリアーを上塗りしてください
- フローリングにはオスモカラーフロアークリアーを上塗りしてください